

Fugenmörtel

Zaprawa do fug biała • srebrnoszara • szara twardniejąca hydraulicznie

- do fug o szerokości 1-5 mm
- miękka i łatwa w obróbce
- wiązanie bez pęknięć
- wodo- i mrozoodporna

Opis produktu

Fugenmörtel to zaprawa przeznaczona do spoinowania płytek ceramicznych i kamienia naturalnego przy szerokości fugi od 1 do 5 mm.

- miękka i łatwa w obróbce
- wiązanie bez pęknięć
- pewna przyczepność na bokach płytek
- po stwardnieniu wodoodporna
- mrozoodporna

Fugenmörtel jest zaprawą o niewielkiej zawartości chromianów wg TRGS 613.

Zastosowanie

Fugenmörtel nadaje się do fugowania ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych, mozaiki szklanej, płyt z kamienia naturalnego wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jasny marmur fugować tylko zaprawą koloru białego.

Sposób użycia

Nie stosować Fugenmörtel w temperaturze poniżej +5°C. Fugowanie rozpocząć dopiero po wyschnięciu zaprawy do układania płytek lub kleju cienkowarstwowego, najwcześniej po upływie 24 godzin. Przed rozpoczęciem fugowania spoiny i powierzchnię fugowaną należy oczyścić. W przypadku fugowania przy ciepłej i suchej pogodzie oraz przy ułożeniu płytek na grubej warstwie zaprawy spoiny należy zwilżyć.

W wyniku zbyt wczesnego fugowania lub bardzo różnej chłonności podłoża może dojść do zmian koloru. W czystym pojemniku przygotować odpowiednią ilość wody. Wsypać zaprawę i mieszać aż do otrzymania pastowatej konsystencji.

Proporcje:

pojemnik 5 kg - ok. 1,3 l wody

pojemnik 25 kg - ok. 6,5 l wody

Po odstawieniu na okres około 3 minut jeszcze raz krótko wymieszać. Czas pracy w temperaturze +20°C wynosi ok. 60 minut.

Fugenmörtel nanosi się za pomocą gumowej pacy najlepiej najpierw w poprzek, a następnie jeszcze raz po przekątnej do spoiny. Należy zwrócić uwagę na całkowite wypełnienie spoiny. Kiedy zaprawa lekko zastygnie, należy całą powierzchnię dokładnie zmyć wilgotną gąbką. Po wyschnięciu zaprawy, około 24 godziny po fugowaniu należy usunąć z powierzchni pył z zaprawy za pomocą suchej, czystej i nie barwiącej szmatki. Świeżo spoinowane powierzchnie chronić przed przeciągami i promieniowaniem słonecznym. Przy ciepłej i suchej pogodzie należy spoiny ponownie mocno zwilżyć po upływie 24 godzin od polerowania. Po upływie 48 godzin twardnienia powierzchnię można w pełni obciążać.

W ciągu pierwszych 28 dni nie wolno stosować do czyszczenia wody z dodatkiem środków czyszczących lub myjących.

Kolory

biały, srebrnoszary, szary

Zużycie

Mozaika średnia	ok. 1,0 kg/m ²
Mozaika mała	ok. 1,5 kg/m ²
Płytki 15/15 cm	ok. 0,5 kg/m ²
Płytki 20/20 cm	ok. 0,4 kg/m ²

BHP

Produkt zawiera cement i reaguje z wodą alkalicznie.

Należy chronić oczy i skórę.

Przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa, podanych na opakowaniach oraz w arkuszach danych bezpieczeństwa.

GISCODE ZP 1

Przechowywanie W miejscu chłodnym i suchym. Okres przechowywania: 6 miesięcy

Opakowania

torebka 5 kg
worek 25 kg

Spis treści

Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak za efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodu możliwości różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków magazynowania i użycia. Obowiązuje to również w wypadku roszczeń względem naszych doradców technicznych i handlowych. Zaleca się przeprowadzanie własnych prób.

W momencie ukazania się niniejszego prospektu wszystkie wydania zostają unieważnione.

Wydano: 02.2005