



Special Fuge



Special Fuge Elastyczna zaprawa do fug dla okładzin ceramicznych wodo- i brudoodporna

- do fug o szerokości od 1 do 6 mm
- do ścian i podłóg
- miękka i łatwa w obróbce
- paroprzepuszczalna
- wodoodporna z efektem perlowym
- wysoka przyczepność na bokach płytek



Special Fuge

Elastyczna zaprawa do fug dla okładzin ceramicznych wodo- i brudoodporna

Opis produktu

Elastyczna zaprawa do fugowania okładzin ceramicznych dla szerokości fug od 1 do 6 mm. Hydraulicznie wiążąca Special Fuge jest miękka i łatwa w obróbce. mrozooodporna, paroprzepuszczalna oraz nadaje się do podłóg ogrzewanych.

Special Fuge dają znaczną, pewną przyczepność na bokach płytek, jest wodo- i brudoodporna oraz twardnieje bez pęknięć. Special Fuge jest zaprawą o niewielkiej zawartości chromianów wg TRGS 613.

Zastosowanie

Special Fuge nadaje się do fugowania ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych, płytek gresowych, mozaiki szklanej oraz niewrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Można ją stosować również na podłogach ogrzewanych oraz w szczególności do fugowania ceramiki o wrażliwej powierzchni.

Dla kamionki szlachetnej oraz płyt łupanych zalecamy stosowanie ARDAL Maxi Fuge (szerokości fugi od 2 do 20 mm), w obszarach o dużym obciążeniu wilgocią oraz pod wodą ARDAL Flex Fuge (szerokości fug od 3 do 15 mm), natomiast przy dużym obciążeniu chemicznym ARDAL Unipox Fugen-Epoxi.

Wymagania wobec podłoża

Przed rozpoczęciem pracy należy fugi wydrapać i powierzchnie oczyścić. Fugi muszą być wolne od resztek zaprawy. Przy fugowaniu szczególnie ważne jest, aby podłoże było równomierne suche. Różne wartości wilgotności w podłożu mogą spowodować powstanie plam lub zmarmurkowanie materiału do fugowania.

Sposób użycia

Special Fuge nie stosować w temperaturach pomieszczeń i podłoża poniżej +5°C. Fugowanie rozpocząć dopiero po związaniu zaprawy do układania płytek lub kleju cienkowarstwowego, w zależności od stosowanego kleju najwcześniej po upływie 3 do 24 godzin od ułożenia płytek.

W czystym pojemniku przygotować 0,5 do 7,0 l wody na 25 kg proszku lub 1,3 do 1,4 l wody na 5 kg proszku. Special Fuge należy wmięszać za pomocą mieszadła o prędkości obrotowej ok. 600 min⁻¹ do zimnej, czystej wody i całość dobrze wymieszać.

Następnie odstawić na około 3 minuty i jeszcze raz krótko przemieszać. Czas przydatności do stosowania wynosi w temperaturze +18°C około 2 godziny.

Masę do fugowania nakłada się za pomocą gumowej szpachli najlepiej najpierw w poprzek, a następnie jeszcze raz po przekątnej do fugi. Należy uważać, aby fugi zostały wypełnione w całości. Kiedy zaprawa

niedostępną, powierzchnię okładzin zmywa się mokrą gąbką. Po wyschnięciu zaprawy, ok. 24 godziny po fugowaniu, pozostałe na powierzchni okładziny smugi zaprawy usunąć suchą, czystą i nie barwiącą szmatką. Świeżo zafugowane powierzchnie chronić przed przeciągiem i promieniowaniem słonecznym.

Zużycie

0,4 do 0,8 kg/m² w zależności od głębokości fugi i wielkości płytki.

Dane techniczne:

Szerokości fug

od 1 do 6 mm

Przygotowanie

5 kg proszku na 1,3-1,4 l wody

25 kg proszku na 6,5-7,0 l wody

Czas przydatności do stosowania

ok. 2 godziny w temperaturze +18°C

Temperatura obróbki

+5°C do +25°C

Możliwość wejścia na posadzkę

po ok. 12 godzinach

Pełne obciążenie

po ok. 24 godzinach

Czyszczenie

Narzędzia wyczyścić niezwłocznie wodą. Pielęgnacja i czyszczenie zafugowanych powierzchni tylko przy użyciu neutralnych środków czyszczących. Powierzchnie

po fugowaniu spłukać czystą wodą.

BHP

Produkt zawiera cement i reaguje z wodą alkalicznie. Należy chronić oczy i skórę. Przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa, podanych na opakowaniach oraz w arkuszach danych bezpieczeństwa.

Ważna wskazówka

Możliwe są niewielkie różnice w kolorach. Dla powierzchni ciągłych stosować materiał z jednej partii oraz fugować je w tej samej temperaturze.

GISCODE ZP 1

Przechowywanie

W miejscu chłodnym i suchym. Oryginalnie zapakowane: ok. 12 miesięcy

Opakowania/kolory

worek 5 kg (opakowanie zbiorcze 4 sztuki): biały, srebrnoszary, jasnoszary, sanitarnoszary, antracytowy, pergamonowy
worek 25 kg: biały, srebrnoszary, sanitarnoszary

Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak za efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodu możliwości różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków magazynowania i użycia. Obowiązuje to również w wypadku roszczeń względem naszych doradców technicznych i handlowych. Zaleca się przeprowadzanie własnych prób.

W momencie ukazania się niniejszego prospektu wszystkie wydania zostają unieważnione.

Wydano: 02.2005