

INFORMACJE TECHNICZNE

NIBOLITH GF 522

KLEJ DO TKANIA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

ZASTOSOWANIE:

Gotowy do użytku klej dyspersyjny do tkanin z włókna szklanego oraz tapet tekstylnych z włóknem szklanym, do stosowania we wnętrzach.

SZCZEGÓLNE ZALETY:

- nie zawiera rozpuszczalnika
- gotowy do użytku
- duża przylepność początkowa

DANE TECHNICZNE:

Baza:	zawiesina żywicy syntetycznej
Kolor:	biały, w stanie utwardzonym prawie matowo-białawy
Lepkość:	pastowata, nadaje się do nanoszenia wałkiem i pędzlem
Ciężar właściwy:	ok. 1,1 g/cm ³
Temperatura obróbki:	minimum +5°C
Zalecany sposób nanoszenia kleju:	wałkiem z sierści jagnięcej
Zużycie:	
dla tkaniny z włókna szklanego:	klejenie: 300 – 400 g/m ²
warstwa międzyoperacyjna:	150 – 200 g/m ²

Rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych, o cieczach palnych, o transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych: **nie mają zastosowania GHS/CLP: D1**

Czyszczenie: dla świeżego kleju stosować wodę

Przechowywanie: Chronić przed mrozem! Termin przydatności: 12 miesięcy

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być zgodnie z wymaganiami DIN 18366 w szczególności równe, mocne, czyste i trwale suche. Usunąć tapety i nie przylegające powłoki malarskie, również powłoki pęczniejące pod wpływem wody lub rozpuszczalne w wodzie. Podłoża bardzo chłonne oraz osypywane (np. gips) należy poddać wstępnej obróbce preparatem NIBOGRUND PG 18. Powierzchnie nierówne lub o dużych porach przygotować przed nałożeniem kleju przy zastosowaniu odpowiedniej masy do szpachlowania ścian, np. z serii NIBOLITH.

SPOSÓB UŻYCIA:**Klejenie tkanin z włókna szklanego:**

NIBOLITH GF 522 nanosi się równomiernie na podłoże wałkiem malarskim na szerokości 1-2 pasów tkaniny. Pas tkaniny niezwłocznie układać na wilgotnym kleju, następnie docisnąć wałkiem.

Jeżeli tkanina ma być malowana, należy na świeżo naklejonej tkaninie wykonać powłokę międzyoperacyjną, nanosząc rozcieńczony klej (NIBOLITH 522 rozcieńczyć maksymalnie w 5% wodą).

Malowanie można wykonać po całkowitym wyschnięciu (ok. 12 godzin).

Klejenie tapet tekstylnych z włóknem szklanym:

NIBOLITH GF 522 nanieść rozcieńczony na ścianę, ułożyć tapetę i docisnąć, nie dopuszczając do tworzenia pęcherzy powietrza.

Proszę przestrzegać wskazówek producenta okładzin (tapet).

OPAKOWANIE:

pojemnik 11 kg	art. nr 522 001 6	40 sztuk na palecie
pojemnik 18 kg	art. nr 522 001 7	24 sztuki na palecie

Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak za efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodu możliwości różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków magazynowania i użycia. Obowiązuje to również w wypadku roszczeń względem naszych doradców technicznych i handlowych. Zaleca się przeprowadzanie własnych prób.

W momencie ukazania się niniejszego prospektu wszystkie wydania zostają unieważnione.

Wydano: 02.2005