

## INFORMACJE TECHNICZNE

### **NIBOFLOOR LINO GRIP – nie zawiera rozpuszczalnika**

Klej do wykładania wykładzin linoleum

#### **Zastosowanie:**

Klej dyspersyjny z wysoką wytrzymałością początkową do linoleum i wykładzin tekstylnych z różnorodnymi rodzajami spodniej warstwy. Do wykładzin z wysokimi naprężeniami wewnętrznymi jak np. wykładziny z filcem igłowym polecamy **BOSTIK POWER-TEX**.

#### **Szczególne właściwości:**

- nie zawiera rozpuszczalnika
- wysoka wytrzymałość początkowa
- bardzo wydajny
- wysoka siła klejenia
- dobrze widoczne nitki kleju
- dobra siła klejenia na mokro

#### **Dane techniczne:**

Baza:	dyspersja żywicy syntetycznej
Kolor:	beżowo-biały
Konsystencja:	zdatny do nakładania pędzlem / tiksotropowy
Ciężar właściwy:	1,4 g/cm <sup>3</sup>
Czas otwarty:	10 – 20 minut
Temperatura przerobu:	temperatura podłoża nie poniżej +15°C; temperatura pomieszczenia i materiału powyżej + 18° C; wilgotność powietrza poniżej 75%
Polecana listwa ząbkowana:	linoleum:



Listwa ząbkowana B 1

wykładziny tekstylne:



Listwa ząbkowana B 2

Zużycie	ok. 500 g/m <sup>2</sup> . Dbać o wystarczającą przyczepność drugiej strony wykładziny.
Obciążalność: Odporność na odkształcenia powodowane przez meble na rolkach (rolki DIN 68131): Zastosowanie przy podgrzewanych podłogach:	po 24 godzinach
GISCODE:	tak
GefStoffV:	tak - przestrzegać wskazówek ZdDB (Centralnego Stowarzyszenia Niemieckiego Budownictwa)
Czyszczenie:	D 1 – nie zawiera rozpuszczalnika według TRGS 610 odpada przed wysuszeniem kleju: wodą

Przechowywanie:

Chronić przed mrozem.

Czas przechowywania 12 miesięcy.

### **Przygotowanie podłoża:**

Podłoże musi być zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami (DIN 18365) oczyszczone, suche, niezarysowane, wytrzymałe na ściskanie i rozciąganie i fachowo przygotowane do wykładania wykładziny. Używać odpowiednich warstw gruntowych i mas szpachlowych. Jastrychy z asfaltu lanego i inne niechłonne podłoża szpachlować na grubość co najmniej 2 mm.

### **Sposób użycia:**

Wyłożyć rolę linoleum na podłodze a następnie założyć jedną część na drugą i rozwinąć do połowy pomieszczenia. **NIBOFLOOR LINO GRIP** nanieść równomiernie na podłoże. W ciągu 10-15 minut włożyć linoleum powoli i bez powietrza w klej dokładnie docisnąć, aby klej rozprowadził się równomiernie po całej powierzchni spodniej. Tak samo zrobić z drugą połową pomieszczenia. Po ok. 30 minutach wykładzinę ponownie docisnąć, sprawdzić czy nie ma pustych miejsc i ewentualnie obciążyć podczas czasu tężenia kleju. Spawanie spoin rozpocząć dopiero po 24 godzinach.

Przy układaniu wykładzin należy cały czas zwracać uwagę na zalecenia producentów wykładziny, szczególnie na wskazówki dotyczące klimatyzowania wykładzin.

### **Opakowanie:**

14 kg wiadro

33 sztuki na palecie

Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak za efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodu możliwości różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków magazynowania i użycia. Obowiązuje to również w wypadku roszczeń względem naszych doradców technicznych i handlowych. Zaleca się przeprowadzanie własnych prób.

W momencie ukazania się niniejszego prospektu wszystkie wydania zostają unieważnione.

Wydano: 02.2005