

INFORMACJE TECHNICZNE

NIBOGRUND P 13 – nie zawiera rozpuszczalnika Specjalna dyspersja gruntująca

Zastosowanie:

Dyspersja gruntująca (poprawiająca przyczepność) służy do przygotowania jastrychów cementowych i płyt wiórowych przed klejeniem parkietu lub bruku drewnianego klejami dyspersyjnymi do parkietu, jak np. **NIBOFLOOR PK 36, NIBOFLOOR PK 38, NIBOFLOOR PK 39**. Przed zastosowaniem rozcieńczyć dyspersję gruntującą w stosunku 1:1 z wodą.

Szczególne właściwości:

- nie zawiera rozpuszczalnika
- można rozcieńczyć wodą
- uniwersalne zastosowanie

Dane techniczne:

Baza:	dyspersja sztucznej żywicy
Kolor:	biały
Konsystencja:	o niskiej gęstości
Ciężar właściwy:	1,0 g/cm ³
Temperatura przerobu:	najlepiej od +10° C do + 20° C
Nakładanie:	szczotką, pędzlem lub wałkiem
Zużycie:	ok. 80 g/m ² koncentratu (rozcieńczenie wodą w stosunku 1:1)
GefStoffV, VbF, GGVS:	odpada
GISCODE:	D 1 – nie zawiera rozpuszczalnika według TRGS 610
Czyszczenie:	wodą
Przechowywanie:	Chronić przed mrozem. Czas przechowywania 12 miesięcy. Lekkie osiadanie się dyspersji nie stanowi jakościowego błędu, środek gruntujący musi być przed użyciem dokładnie wymieszany.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami (DIN 18356) oczyszczone, suche, niezarysowane, wytrzymałe na ściskanie i rozciąganie i po szpachlowaniu gładkie. Przestrzegać informacji producentów jastrychów.

Masy gruntujące, adhezyjne i pokładowe nie są w stanie przygotować podłoża nie spełniającego wymogów wykładania. Służą one do tego, aby osiągnąć w połączeniu z przystosowanymi materiałami, optymalne warunki i wyniki przerobu.

Sposób użycia:

NIBOGRUND P 13 rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. Rozcieńczoną warstwę gruntową rozprowadzić równomiernie po podłożu – unikać kałuży – i odczekać aż powstanie przezroczysty film. Po wysuszeniu – ok. 24 godzin po nałożeniu – w zależności od warunków klimatycznych można zacząć klejenie parkietu klejem **NIBOFLOOR PK 38** lub **NIBOFLOOR PK 39**. Przy płytach wiórowych czas schnięcia wynosi co najmniej 48 godzin. **NIBOGRUND P 13** nie stosować jako środka do poprawiania przyczepności pod masami szpachlowymi. Do takiego zastosowania używać **NIBOGRUND G 17**.

Opakowanie:

10 kg kanister

32 sztuki na palecie

Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak za efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodu możliwości różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków magazynowania i użycia. Obowiązuje to również w wypadku roszczeń względem naszych doradców technicznych i handlowych. Zaleca się przeprowadzanie własnych prób.

W momencie ukazania się niniejszego prospektu wszystkie wydania zostają unieważnione.

Wydano: 02.2005