



Sperrmörtel / Sperrmörtel fein

Uszczelnienie budowlane po stronie pozytywnej

Zastosowanie:	Opis produktu Sperrmörtel to uniwersalna zaprawa naprawcza do odnowy betonu, kształtowania wyokrągłych itp. Jest odporna na działanie wody morskiej. Innym obszarem zastosowania jest fugowanie murów oraz wypełnianie nie pracujących pęknięć.
Skład:	Sperrmörtel to modyfikowana polimerami, hydrofobowa zaprawa naprawcza.
Własności:	Dobra przyczepność i niewielki skurcz.
Wiązanie:	Informacje dotyczące stosowania czas wiązania ok. 2 godziny, czas zakończenia twardnienia po ok. 5 godzinach
Sposób nanoszenia:	nanosić odpowiednią kielnią
Grubość warstwy:	maks. 5 cm w jednej operacji roboczej
Dodatkowa obróbka:	chronić przed zbyt dużym nasłonecznieniem
Produkty alternatywne:	Quellmörtel
Przygotowanie podłoża:	wstępnie zwilżyć, ewentualnie z dodatkiem koncentratu zwiększającego przyczepność Haftemulsion-Konzentrat
Własności podłoża:	podłoże musi być wolne od gipsu, nośne i wolne od wszelkich powłok antyadhezyjnych
Temperatura obróbki:	od +5°C
Zużycie:	na litr pustej przestrzeni ok 1,8 kg; przy zaokrągleniach z długością krawędzi 5 cm ok. 2,0 kg na 1 mb
Czyszczenie narzędzi:	spłukać wodą, stwardniałe usunąć preparatem Kalklöser lub mechanicznie
Ważne wskazówki:	podłoże obficie zwilżyć, chronić przed zbyt silnym promieniowaniem słonecznym
Baza:	Własności biologiczne/chemiczne/fizyczne modyfikowana polimerami, hydrofobowa zaprawa naprawcza po 1 dniu
Możliwość wejścia na powłokę:	
Obciążalność:	po 1 dniu, dla dalszych prac już po 4 godzinach
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:	po 28 dniach ok. 7 N/mm ²
Wytrzymałość na ściskanie:	po 28 dniach ok. 60 N/mm ²
Odporność na działanie mrozu i soli stosowanej zimą:	istnieje
Granulacja:	Sperrmörtel ziarno 0-2 mm Sperrmörtel fein ziarno 0-1 mm
Proporcja:	3 litry wody zarobowej na 25 kg suchej zaprawy
Skurcz:	≤ 0,3 mm/m
Możliwość pokrycia powłoką malarską:	po 4 godzinach
Domieszki:	Haftemulsion-Konzentrat (w celu zwiększenia elastyczności, przyczepności i wodoszczelności zaprawy) lub woda
Numer artykułu:	Zakup/Zamówienie/Informacja Sperrmörtel: 126 400, Sperrmörtel fein: 126 390
Przechowywanie:	w miejscu chłodnym i suchym, oryginalnie zapakowany: ok. 12 miesięcy



Powyzszych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak za efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodu możliwości różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków magazynowania i użycia. Obowiązuje to również w wypadku roszczeń względem naszych doradców technicznych i handlowych. Zaleca się przeprowadzanie własnych prób.

W momencie ukazania się niniejszego prospektu wszystkie wydania zostają unieważnione.

Wydano: 02.2005